

# StuccoDecor DI PERLA

Специальная декоративная краска с металлическим эффектом для внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	<p><b>Capadecor StuccoDecor DI PERLA</b> – шпатлевочная масса с металлическим оттенком для индивидуального декоративного оформления внутренних стен и потолков.</p> <p>Для высококачественной декоративной отделки интерьеров отелей, кафетерий, ресторанов, офисов, врачебных кабинетов, квартир, помещений в клиниках и т. д..</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>■ экологически безопасный продукт,</li><li>■ не содержит растворителей и пластификаторов,</li><li>■ на водной основе,</li><li>■ паропроницаемый,</li><li>■ прост в применении,</li><li>■ выдерживает высокие нагрузки</li></ul>
Связующее	Органическое связующее на основе полимерной смолы.
Упаковка	2,5 л
Цвет	Серебряный – база (Basis Silver), золотой – база (Basis Gold).
Степень глянца	Шелковисто-глянцевая.
Хранение	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке минимум 2 года.
Технические параметры	<p><b>согласно DIN EN 13 300:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Класс мокрого истирания: 2</li><li>■ Величина зерна: S1</li><li>■ Степень глянца: G2 (полуглянцевая)</li><li>■ Плотность: примерно 1,0 г/см<sup>3</sup></li></ul>
Дополнительные продукты	необходимо предварительное грунтовочное покрытие продуктом CapaGrund Universal



## Применение

Подходящие подложки

Любые традиционные минеральные подложки (старые штукатурки, бетон, кирпичная кладка), гипсокартон, твердые древесноволокнистые плиты, сборные строительные элементы, прочные старые покрытия.

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью. Предварительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния (например, с использованием материалов Akkordspachtel mittel или fein), чтобы не было неровностей, трещин или усадочных раковин. Затем необходимо покрыть поверхность материалом CapaGrund Universal в соответствии с техническими указаниями без структуры с цветовым тоном, согласованным с тоном последующего покрытия.

### **Штукатурки растворных групп P I, P II, P III:**

Прочные нормально впитывающие штукатурки предварительно обработать материалом CapaGrund Universal.

На впитывающие штукатурки с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочный слой CapaSol.

На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

### **Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:**

Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой, удалить пыль. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

### **Гипсовые строительные плиты, гипсокартонные плиты:**

Отшлифовать шпаклевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлевки укрепить с помощью материала CapaSol.

На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На плиты с водорастворимыми и окрашивающимися веществами нанести грунтовочный слой материалом Caparol AquaSperrgrund.

### **Бетон:**

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

### **Покрытия с несущей способностью:**

Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной обработки.

Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать шероховатость, нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

### **Покрытия без несущей способности:**

Полностью удалить покрытия лаками, дисперсионными красками и штукатурками на основе искусственных смол, не обладающие несущей способностью.

Для грубо пористых, впитывающих поверхностей или поверхностей с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой CapaSol.

Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом, очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

### **Покрытия клеевыми красками:**

Основательно смыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

### **Грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои, непрочные обои:**

Удалить полностью. Смыть остатки клея и бумаги. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

### **Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:**

Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть.

Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой материалом Caparol AquaSperrgrund.

### **Дефектные участки:**

После соответствующей подготовки исправить дефектные участки с помощью шпаклевки Caparol-Akkordspachtel и при необходимости нанести грунтовочный слой.

### **Внимание:**

При применении материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях рекомендуется применять материал AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом без содержания ароматических соединений.

## Техническая информация CD010R\_BY NOE

Метод нанесения	Необходимо сначала загрунтовать подложку материалом CapaGrund Universal в цветовом тоне заключительного покрытия. Для нанесения материала требуется специальный инструмент (венецианская кельма). Как правило, для получения полностью готового покрытия требуется два рабочих приема.
Структура покрытия	<b>1 рабочий этап:</b> Равномерно нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA желаемого цветового тона, разбавленную водой ок. 20%, на подготовленную поверхность с помощью нитяного или полиамидного валика с коротким ворсом. Расход материала ок. 40 мл/м <sup>2</sup> . <b>2 рабочий этап:</b> Нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без разбавления того же цветового тона венецианской кельмой до полного покрытия, после короткого промежутка времени (5-10 мин) обработать / структурировать поверхность с помощью той же кельмы. При этом получается характерная бархатистая поверхность. Расход материала Capadecor StuccoDecor DI PERLA ок. 80 мл/м <sup>2</sup> . <b>Внимание:</b> Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокрое по мокрому» без перерывов. На применение материала оказывают влияние сквозняки и теплые подложки.
Расход	ок. 120 – 150 мл/м <sup>2</sup> для готового покрытия. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении покрытия:</b> + 5 °С для материала, подложки и циркуляционного воздуха. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Сушка/время сушки	ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.

### Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для категории данных продуктов (кат. А/а): 30 г/л (2010).  
Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава

Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.

Подробные информации

см. в паспорте безопасности

Центр обслуживания

e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

### Техническая информация CD010R\_BY NOE · состояние на: мая 2018 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)