

(Старое название: Disboxan 450 Fassadenschutz)

DisboXAN 450

Fassadenhydrophobierung



Водоразбавляемый концентрат для водоотталкивающей пропитки наружных поверхностей

Описание продукта

Область применения	Для водоотталкивающей пропитки впитывающих минеральных вертикальных поверхностей: Клинкерная кладка, известняк, песчаник, бетон, литой камень и минеральные штукатурки. Для водоотталкивающего грунтования и повышения устойчивости к морозам и солям, при последующем нанесении покрытия. Материал не образует пленку. Укрепление рыхлых или обветренных поверхностей не достигается.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ легко смешивается с водой, ■ со слабым запахом, экологически безопасный продукт, ■ снижает водопоглощение, ■ повышает устойчивость поверхности к морозам и солям, ■ минимизирует рост водорослей и грибов, появление пятен от влаги и выцветов, ■ не образует пленку, ■ с открытой диффузией, ■ устойчив к щелочам и УФ, ■ быстро сохнет, ■ может покрываться защитными покрытиями DisboCRET ®, ■ в сочетании с краской для бетона DisboCRET ® 515 1K-Acryl-Betonanstrich проверен в качестве OS 2 (OS B), ■ соответствует требованиям норм EN 1504-2, DIN V 18026: поверхностные защитные системы для бетона
Связующее	Микроэмульсия из Силанов и олигомерных силоксанов.
Упаковка	Канистра 1 л, 5 л
Цвет	Прозрачный
Хранение	В прохладном, сухом месте, без мороза. Срок хранения оригинально закрытых емкостей 12 месяцев. Нельзя хранить на солнце и при температуре выше 30 °С.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ок. 1,0 г/см³

Применение

Подходящие подложки	Клинкерный кирпич, силикатный кирпич, песчаник, бетон, фактурные бетонные блоки, цементные и известковые штукатурки, а также впитывающие минеральные покрытия. На светлых подложках возможно углубление цветового тона. Подложки должны быть чистыми, сухими, устойчивыми к морозу, без инородных включений. Необходимо исключить увлажнение с обратной стороны вследствие трещин, швов, грубых пор и т.п.
---------------------	--



Подготовка подложки	Подготовить поверхность соответствующими методами, чтобы не было свободных частиц и разделяющих веществ. При последующем нанесении покрытия необходимо следить за достаточной несущей способностью подложки.
Подготовка материала	Смешать 1 весовую часть концентрата с 9 весовыми частями чистой питьевой воды. Следует смешивать такое количество материала, которое может быть использовано в течение 12 часов. Если материал используется в качестве водоотталкивающей пропитки на бетонной поверхности в системе защиты поверхности OS 2 (OS-B), концентрат следует смешать с чистой питьевой водой в пропорции 1:4.
Метод нанесения	Замешанный материал наносится щеткой или распылителем (например, с помощью поршневого насоса производства Keller, садового опрыскивателя Gloria или распылителя с напорным резервуаром SATA). Можно распылять безвоздушным распылителем со сниженным давлением. В зависимости от впитывающей способности подложки нанести несколько густых заполняющих слоев в технике «мокрое по мокрому»: минимум 2 слоя, для бетона без последующего покрытия 3 слоя.
Расход	Пропитка / грунтовка: ок. 200-400 мл смешанного материала на один слой в зависимости от впитывающей способности подложки (соответствует ок. 20-40 мл концентрата при пропорции смешивания 1:9)
Условия применения	Температура окружающей среды, материала и подложки: мин. 5°C макс. 30°C.
Сушка/время сушки	При температуре воздуха +10°C может быть окрашен через 24 часа. При температуре воздуха +30°C может быть окрашен примерно через 6 часов. Максимальное время ожидания до окраски (полное высыхание) - 5 дней.
Чистка инструментов	Сразу после применения инструменты промыть водой.

Внимание: окна и другие строительные элементы необходимо укрыть. Загрязнения сразу смыть, иначе появятся невыводимые пятна. Плотные поверхности – клинкер, легкий бетон и т. п. – примерно через 2 часа после пропитывания промыть водой (влажной тряпкой, губкой).

Замечание

Сертификаты	сертификаты предоставляются по запросу.
Указания для безопасного применения	Воспламеняется. Опасность серьезного повреждения глаз. Вредно для водных организмов, может оказывать длительное вредное воздействие на водоемы. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Не вдыхать пар / аэрозоль. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. При работе надевать защитные очки / маску. При несчастном случае или недомогании сразу обратиться к врачу (по возможности показать упаковку или этикетку). Применять только в хорошо проветриваемых областях. Смешанный с водой материал не воспламеняется, опасности серьезного вреда для глаз нет, но раствор может вызвать раздражение глаз.
Утилизация	Отдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для этой группы товаров нет ограничений ЕС. Этот продукт содержит макс. <320 г / л ЛОС.
Подробные информации	см. паспорт безопасности. При применении материала необходимо соблюдать указания по применению материалов Dispon для защиты строений.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация BS450R - Состояние на апреля 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Faks: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv