

Capadecor® DecoLasur Glänzend

Глянцевая лессириующая лазурь на дисперсионной основе для внутренних работ



Описание продукта

Для нанесения декоративных лессириующих покрытий внутри помещений. Подходит для гладких подложек и штукатурок. Внутри помещений может дополнительно использоваться для декоративного оформления древесностружечных обоев и стеклоткани.

Область применения

Для высококачественных внутренних покрытий в жилых помещениях, в школах, больницах, детских садах, муниципальных учреждениях и т.д.

Свойства

- высокая степень прозрачности
- 1-й класс влажного истирания
- водоотталкивающая
- диффундирующая
- высокая адгезионная прочность
- водорасторимая, экологически чистая, практически без запаха
- тиксотропная
- E.L.F.

Связующее

Полимерная дисперсия по DIN 55945

Упаковка

2,5 л, 5 л

Цвет

Прозрачный

Возможность колерования в системе ColorExpress и при помощи полнотоновых и колеровочных красок CaparolColor.

Внимание:

Полнотоновые и колеровочные краски и густотертые краски с органическими пигментами обладают максимально возможной светостойкостью и ограниченной УФ-стабильностью. В случае возникновения сомнений обратитесь за консультацией.

Степень глянца

Глянцевая

Хранение

В прохладном месте, не допускать замерзания.

Начатую тару хранить плотно закрытой.

Технические параметры

- Плотность: ок. 1,00 г/см³



Применение

Подходящие подложки

Подготовка подложки

Метод нанесения

Структура покрытия

Расход

Условия применения

Сушка/время сушки

Чистка инструментов

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Утилизация

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ.

Характер подготовки подложки зависит от самой подложки и ее свойств. Поэтому необходимо следовать соответствующей технической информации.

Указания по оформлению:

На прозрачные краски решающее влияние оказывается цветовой тон, впитывающая способность и свойства подложки, толщина слоя и степень разбавления лессировки, используемый инструмент, а также индивидуальный почерк маляра. Поэтому нанесение пробного покрытия является обязательным.

Контраст будет высоким, когда на светлом промежуточном покрытии цветовой тон нанесенной лессировки будет темным.

Для нанесения лессирующего покрытия материалом Deco-Lasur glänzend можно использовать приработанную малярную щетку, торцовую кисть, натуральную губку или ветошь. Выбор зависит от желаемой техники лессировки.

Промежуточное покрытие:

Capadecor DecoGrund подходит в качестве промежуточного покрытия для гладких подложек или MultiStructureStyle в качестве структурированной подложки. Матовая внутренняя водно-дисперсионная краска имеет ограниченную пригодность из-за их впитывающей способности. Поэтому пригодность водно-дисперсионной краски должна быть проверена заранее. Всегда шлифуйте промежуточное покрытие для техники нанесения кистью, чтобы избежать видимых следов.

Окрашиваемые поверхности не должны иметь цветовых контрастов и равномерно впитываться после промежуточного покрытия.

Завершающее покрытие:

1-3 слоя лессировки материалом DecoLasur Glänzend, отколерованного при помощи ColorExpress или полтоновых и колеровочных красок CaparolColor. Для регулировки рабочей консистенции Deco-Lasur glänzend можно разбавить не более чем 20 % воды.

Если в качестве носителя лессировки выбран материал FantasticFleece, следует обязательно соблюдать соответствующие Технические информации. Чтобы добиться повышенной степени глянца, можно нанести щеткой второй нейтральный слой DecoLasur glänzend, как описано выше.

Ок. 80 – 200 мл/м² на одно покрытие. Расход может увеличиться в зависимости от впитывающей способности и структуры подложки.

Указанные значения расхода являются ориентировочными. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия непосредственно на объекте.

Минимально допустимая температура нанесения:

+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

В зависимости от технологии лессировки работать в технике "мокрое по мокрому" или придерживаться времени высыхания до 12 часов между отдельными покрытиями. При более холодной и влажной погоде время высыхания соответственно увеличивается.

Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением моющих средств.

Не наносить на горизонтальные поверхности, находящиеся под водной нагрузкой. Чтобы избежать образования полос от валка, грунтовое и промежуточное покрытие необходимо наносить щеткой.

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.

Дополнительная информация: см. паспорт безопасности.

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Для продуктов данной категории (кат. A/b): 100 г/л (2010). Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте не превышает 1 г/л.

Техническая информация DI570R NOE

Декларация состава

Поливинилацетатная смола, парафиновый воск, вода, добавки, консерванты (метил / бензизотиазолинон).

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация DI570R NOE · Состояние на октябрь 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнители работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вига Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Melluzi iela 17-2, Riga, Latvia, LV-1067 · Tālrunis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv